

IDROZETA

Idropittura acrilica superlavabile per interni ed esterni ,autopulente, alta copertura, resa e dilatazione. Cariche pregiate conferiscono al prodotto ottima pennellabilità' e bassissima presa di sporco

| | |
|------------|------------------------|
| Colore | Bianco-cartella colori |
| Confezione | 5-14 LT |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione | A base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, selezionate e cariche e pigmenti selezionati |
| Peso specifico medio | 1,47Kg/l |
| Sopra applicazione | Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali |
| Resa | 11/14 mq/l per mano |
| Resistenza al lavaggio | Dopo 7-8 gg oltre 10,000 colpi spazzola (gardner) |
| Pulizia attrezzi | Con acqua dopo l'uso |
| Aspetto al film | Setato |
| Conservazione | In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo |
| Temperatura di applicazione | 5-30°C |
| viscosità | 13.000/18.000 cps |
| essiccazione | Asciutto al tatto 40' -1h-30', in profondità 24 ore |

Modo d'impiego

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impiego | Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed all'esterno |
| Applicazione | pennello-rullo-airless |
| Diluizione | A pennello 30% in volume con acqua per le due mani, secondo l'assorbimento del supporto A rullo 25% in volume con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto, ad Airless 40% con acqua in volume |

Tinteggiatura

Coloranti universali

Sistemi di applicazione

A) muri nuovi:

- , Applicare una mano di fissativo ACRILFIX diluito al 400% con acqua, stuccare se necessario(interno) quindi applicare due mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

B) Su muri vecchi :

pitturati con prodotti traspiranti ,

-accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti, applicare 1 mano di ACRILFIX diluito con il 400%in volume con acqua, quindi procedere con 2 mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

C) Su muri sfarinanti:

- applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100%, quindi procedere con IDROZETA come riportato sopra

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA