

MATT-QUARZ

Pittura a base di quarzo fine e sabbie selezionate , ANTIALGA, riempitiva per la protezione di superfici interne ed esterne adatta alle superfici microcavillate.

| | |
|------------|------------------------|
| Colore | Bianco-cartella colori |
| Confezione | 14 litri |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Composizione | A base di resine acriliche in dispersione acquosa, polveri di quarzo a granulometria bilanciata ad elevato potere riempitivo e pigmenti altamente solidi alla luce |
| Peso specifico medio | 1,520 Kg/l |
| Sovrapplicazione | 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali |
| Resa | 6-8 mq/l per mano a seconda dell'irregolarità del supporto |
| Copertura | ottima |
| Riempimento | ottimo |
| Aspetto al film | opaco |
| caratteristiche | Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed un buon potere antialghe, antimuffa |
| Temperatura di applicazione | 5-30°C |
| Velocita' di trasmissione del vapore d'acqua | 240gr/mq in 24 ore |
| Vix fornitura | Tixotropica |

Modo d'impiego

| | |
|-----------------------------|---|
| Impiego | Per uniformare superfici esterne irregolari e/o rappezzate o microcavillate |
| Applicazione | A pennello o preferibilmente a rullo |
| conservazione | Al riparo dal gelo , in confezioni ben chiuse |
| Temperatura di applicazione | 5-30°C umidita' relativa max 85% |

| | |
|-----------------------------|--|
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua appena dopo l'uso |
| Spessore del film applicato | 150 a micron secondo il tipo di applicazione |
| diluizione | 15-30% in volume con acqua |

Sistemi di applicazione

A) su muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere incoerenze
- applicare una mano di PLIOFIX

-applicare 2 mani di MATT-QUARZ secondo le indicazioni sopra riportate

B) nel caso di muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti
 - applicazione di una mano di PLIOFIX diluito al 100% con solvente sintetico
 - -applicazione di 2 mani di MATT-QUARZ diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA