

# PLIOCOLOR

Fondo pigmentato a solvente per interni ed esterni

---

Colore	Bianco
Confezione	4-14 litri

---

## Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniltoluolacriliche e cariche selezionate
Peso specifico medio	1,35 Kg/l
Sopra verniciabile	Dopo circa 12 ore
Resa	10-16 mq/l a secondo dell'assorbimento e della rugosità del supporto
Essiccazione	3-10 ore
Altre proprietà	Insaponificabile, da' uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o leggermente sfarinanti. Adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato,
Aspetto al film	
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-30°C

---

## Modo d'impiego

Impiego	Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento e guaina bituminosa
Applicazione	Pennello-rullo-spruzzo ed airless
Diluizione	40-60% in volume con solvente sintetico
Tinteggiatura	Coloranti universali
Pulizia degli attrezzi	Con solvente subito dopo l'uso

---

---

## Sistemi di applicazione

---

- A) Su muri nuovi o leggermente sfarinanti, cemento e fibrocemento
  - Applicare una mano DI PLIOCOLOR diluito al 50-60% a secondo dell'assorbimento con diluente sintetico ,procedere con pitture per esterni
- B) Su guaina bituminosa nuova
  - Attendere minimo 20-30 gg per la totale evaporazione dei solventi presenti nella guaina ,Applicare una mano di PLIOCOLOR diluito al 40% in volume con diluente sintetico, attendere 12-24 ore procedere con 2-3 mani di zetagum

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA