

SEMIZETA

Idropittura traspirante al titanio per interni

Colore	Bianco-
Confezione	2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto una buona copertura ed un'ottima traspirabilità
Peso specifico medio	1,58-1,600 kg/l
Sopra verniciabile	8-12 ore
Resa	7/9 lt per mano
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Impiego	Per ambienti interni quali cucine , bagni, cantine depositi,
Applicazione	pennello/rullo.
Diluizione	25-35% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Spazzolare accuratamente le parti non salde, applicare due mani di Semizeta intervallate di 12/24 ore

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA