

SILOX PRIMER

fissativo acrisilossanico all'acqua per interni ed esterni

Colore	lattescente
Confezione	1-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acrisilossaniche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1kg/l
sovrapplicazione	Dopo 4 ore
Resa	10-15mq/l a secondo dell'assorbimento della parete
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	8-30°C umidità max 83%
Diluizione	Tal quale max 10% in volume con acqua
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In recipienti ben chiuso e lontano dal gelo
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE D'ACQUA	MU =30 assorbimento acqueo nelle 24 h w24 : 008kg mqh0,5

Modo d'impiego

Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	pennello

Sistemi di applicazione

-MURI NUOVI

attendere almeno 30 gg per completa stagionatura del supporto

-accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare

applicare una mano di ZETASILOX PRIMER diluito secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA