

# TONAFLEX

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO AD ATO SPESSORE

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	KG,25
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Composizione	A base particolari elastomeri che conferiscono al prodotto una eccellente dilatazione, sabbie di quarzo, pigmenti e cariche selezionati resistenti alla luce ed agli alcali
Peso specifico medio	1,80kg/l
Secco resina	11%+/-1
Resa	1 mq/l la resa varia a secondo la struttura del supporto
Copertura	ottima
Riempimento	buona
Aspetto al film	opaco
resistenza	Ottimo alla luce ed agli agenti atmosferici
Altre proprietà	<b>Ottimo potere antimuffa ed antialghe</b> facile applicazione buona adesione su tutti i materiali per l'edilizia adeguatamente preparati ottima traspirabilità e d idrorepellenza buona elasticità
conservazione	In confezione ben chiuse e lontano dal gelo ad una temperatura tra i +5 e +35 gradi  Resistenza agli agenti atmosferici il prodotto completa il processi di polimerizzazione ed essiccazione in 10-15 GG in condizioni ambientali ottimali( +5-+30C U,R, max 85%), In caso di pioggia prima dell'essiccazione potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto antiestetico che comunque non influiscono sulla resistenza del prodotto e che possono essere rimosse con idro lavaggio o alla successiva pioggia.
Modo d'impiego	Intonaci cementizi, ciclo cappotto termico.
Impiego	
Applicazione	Stendere con spatola in acciaio e lisciare con spatola in pvc
Gennaio 2016	tonaflex

Diluizione	Pronto all'uso max 2-3% con acqua
applicazione	5-30C max 85% umidita'
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso

---

#### Sistemi di applicazione

Muri nuovi	<p>Applicare una mano di QUARZO FLEX L nel colore di finitura miscelato con il 50% di ACRILFIX.</p> <p>stendere TONAFLEX con spatola in acciaio , quindi lisciare con spatola in pvc</p> <p>Accurata spazzolatura e pulitura del supporto e d eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto</p>
Muri gia' verniciati	<p>Applicazione di una mano di PLIOCOR in tinta diluito con il 40-60% di diluente sintetico, procedere con frattazzo acciaio come sopra</p> <p>Nel caso di supporti lisci tra PLIOCOR e TONAFLEX applicare una mano di QUARZO FLEX L per irruvidire la parete</p>

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA