VENEZIA

Idropittura traspirante per interni tixotropica

Colore BiancoConfezione 4-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base coopolimeri vinilici, , cariche e pigmenti selezionati che

conferiscono al prodotto una buona copertura, un 'ottima traspirabilità, ed

una elevata tixotropia

Peso specifico medio -1,600 kg/l

Sopra verniciabile 8-12 ore

Resa 7/9mq/lt per mano

Copertura buona

Riempimento buono

Aspetto al film opaco

Conservazione In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Impiego Per ambienti interni quali cucine , bagni, cantine depositi,

Applicazione pennello/rullo/airless

Diluizione 20-30% con acqua in volume

Pulizia degli attrezzi Con acqua appena dopo l'uso

Gennaio 2016 VENEZIA

Sistemi di applicazione	
	Spazzolare accuratamente le parti non salde, applicare una mano ad impregnazione diluito fino all'80% con acqua in volume ,procedere con due mani di VENEZIA secondo le indicazioni sopra riportate
Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.	
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA	

Gennaio 2016 VENEZIA