

ZETAGUM

RIVESTIMENTO IN GUAINA FLUIDA ALL'ACQUA DI GRANDISSIMA ELASTICITA' ,IMPERMEABILE E RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI , CALPESTABILE , ANTIALGA.INDICATO PER LA PROTEZIONE DI TETTI O COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI

Colore	Bianco-cotto- verde-grigio
Confezione	0,750-2,5-14 Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa plastificata in fase di sintesi della resina
Peso specifico medio	1,40 Kg/l
Impermeabilità	ottima
Resa pratica	3 mq/l per mano a seconda dell'irregolarità del supporto
Contenuto in solidi	63+/- 1%
Riempimento	ottimo
conservazione	In confezioni ben chiuse lontano dal gelo
essiccazione	A 20°c e 60% U.R. AL TATTO : 4 ORE SOPRAVERNICIABILITA' 24 ORE
condizioni di applicazione	Temperatura 10-35°C umidità 70% max evitare pioggia o gelo nelle prime 24 ore
Caratteristiche principali	Adatto per la protezione di tetti o coperture in cemento, fibrocemento . Guaine bituminose, lamiera zincata, -impermeabile all'acqua -altamente elastico -resistente agli agenti atmosferici(acqua piovana-raggi uv e gas inquinanti -buon potere antialga -ottima calpestabilità

Modo d'impiego

Impiego

Applicazione	A pennello o e a rullo
conservazione	Al riparo dal gelo , in confezioni ben chiuse
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
diluizione	1 mano 10% in volume con acqua 2 mano pronto all'uso

Sistemi di applicazione

-Spazzolare per rimuovere incoerenze , polvere, efflorescenze per supporti in cemento , fibrocemento e guaine bituminose, applicare una mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume con solvente sintetico, nel caso di superfici metalliche o lamiera zincata con presenza di ruggine , applicare preventivamente due mani di antiruggine ,quindi procedere con tre mani di ZETAGUM attendendo almeno 24 ore tra una mano e l'altra

N..B. IN CASO DI GUAINA BITUMINOSA O CATRAME APPENA APPLICATO ATTENDERE ALMENO 1 MESE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI ZETAGUM,NEL CASO NON SI SIA VERIFICATO NESSUN EVENTO PIOVOSO LAVARE LA SUPERFICIE CON ACQUA E LASCIARE ASCIUGARE PERFETTAMENTE

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA