

HOLZ LASUR OPACA

flatting all'acqua trasparente ed opaca che protegge e decora il legno formando una pellicola elastica, grazie alla quale ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Colore	Incolore
Confezione	0.750-2.5 Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche in emulsione
Peso specifico medio	1,0 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	10-12 mq/l per mano a seconda del supporto
essiccazione	1 ora fuori polvere 4 ore carteggiabile
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto del film	Opaca 10 Gloss
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-35°C, temperatura della superficie 5-40°C
Umidita' relativa	85%
Diluizione	5% con acqua
applicazione	Pennello-spruzzo
Resistenze alle intemperie	Dopo 7-8 gg 35.000 cicli spazzola gardner

Modo d'impiego

Impiego	Per la protezione e la decorazione tutti i tipi di legno interno ed esterno
Applicazione	pennello-rullo-

Sistemi di applicazione

LEGNO NUOVO:

Il fondo deve essere stagionato ed asciutto (max umidità 13%)
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con
Grana 280
Spolverare accuratamente.
sopra riportate

LEGNI RESINOSI

Pulire ogni traccia di resina con panno imbevuto di ragia
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con
Grana 280
Spolverare accuratamente

LEGNO GIA' TRATTATO:

rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore
carteggiare fino ad ottenere il legno nudo.

Applicare 1O 2 mani di holzfondo , carteggiare ed applicare 2 mani di
HOLZLASUR

Nb. Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, o su
superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su
supporti bagnati.

Mescolare bene prima dell'uso

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA