

MICROQUARZ

Pittura a base di quarzo e resine elastomeriche di altissima qualità per superfici cavillate. ANTIALGA

Colore	Bianco/cartella colori
Confezione	Lt.14

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine elastomeriche ,quarzi bilanciati, e pigmenti altamente resistenti alla luce .
Peso specifico medio	1.50-1.60 kg/l
sovrapplicazione	Attendere circa 16 ore tra una mano e l'altra (ess.a 23°C-65% U.R.)
Resa	8/10MQ/l per mano a secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	Al tatto 3-4 ore / in profondità circa 16 ore
Temperatura di applicazione	5-30°C umidità max 83%
Aspetto film	opaco
Resistenza al lavaggio	Oltre 10.000 cicli gardner
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
permeabilità	280g /m2 24 h
caratteristiche	Ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevato potere antialga , buona resistenza agli shock termici, buona elasticità anche a basse temperature, idoneo per contenere fessurazioni da ritiro per una ampiezza massima di 0.16 mm (non dinamiche)

applicazione	Rullo/ pennello solo per la rifilatura o per tinteggiare piccole aree
viscosità	tixotropico
diluizione	Max 5% con acqua

RESSISTENZA ALL'ACQUA
PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10/15 gg in condizioni ambientali ottimali.(5-30°C u.r. max 85%)
Qualora il prodotto in questo lasso di tempo , dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucide ed appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporaneo non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente rimosso tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

Sistemi di applicazione

1) MURI ESTERNI NUOVI

- Spazzolare per eliminare eventuali incoerenze
- Applicare una mano di ACRILFIX fissativo diluito con acqua al 400% in volume
- Applicare due mani di MICROQUARZ secondo le indicazioni sopra riportate.

2) MURI VECCHI E SFARINANTI:

- In caso di alghe o spore trattare la parete con ns antialghe
- Procedere con spazzolatura per eliminare strati di vecchie pitture degradate o intonaci incoerenti
- Applicare una mano di PLIOFIX diluito con acqua al 100%
- Applicare due mani di MICROQUARZ secondo le indicazioni sopra riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA