

RASOKAPPA

COLLANTE/ RASANTE IN POLVERE PER LA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E RASANTE UNIVERSALE. ADATTO ALL'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI IN POISTIROLO ESPANSO , ESTRUSOE POLIURETANO SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DI TUTTE LE TIPOLOGIE EDIZIE VECCHIE E NUOVE

| | |
|------------|---------------|
| Colore | GRIGIO PIETRA |
| Confezione | 25KG |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--------------------------|--|
| Composizione | A base di resine viniliche insaponificabili, cemento portland e farine di quarzo |
| Residuo secco | 100% |
| conservazione | In confezione ben chiuse ed dal riparo dal gelo |
| lavorabilità | 2-4 ore circa |
| Pulizia attrezzi | Acqua dopo l'uso |
| Temperatura applicazione | 5-30°C |

Modo d'impiego

| | |
|--------------|--|
| Applicazione | Il supporto non deve presentare avvallamenti superiori a 1 cm , altrimenti bisogna riportare il supporto alla massima planarità. Spatola dentata |
| preparazione | PER INCOLLAGGIO: miscelare 25kg di RASOKAPPA con 5.5-6 lt di acqua PER RASATURE: miscelare 6 lt di acqua con 25 kg di RASOKAPPA PER ENTRAMBI I CASI , MISCELARE CON AGITATORE O BETONIERA A VELOCITA' BASSA PER 5 MINUTI. |

A) Muri nuovi stagionati:

ripulire accuratamente ,asportare ogni traccia di polvere , sporcizia o disarmanti e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare , nel caso di supporto molto assorbenti, una mano di ACRILFIX diluito 1-4 con acqua per uniformare l'assorbimento

B) Superfici di malta bastarda , cementizie , già rivestite o parzialmente degradate:

asportare ogni traccia di pitture vecchie non salde , sporco ed efflorescenze. In caso di muffe , pulire con STOP, eventuali stuccature fino a 5 mm, utilizzare RASOKAPPA previo consolidamento con ACRILFIX diluito con il 400% di acqua in volume per uniformare l'assorbimento e lasciare stagionare per 6-7 giorni.

APPLICAZIONE:

miscelare kg.1 di RASOKAPPA con 220-240 grammi di Acqua evitando la formazione di grumi, attendere circa 5 minuti prima dell'uso. La vita della miscela (POT-LIFE) è di circa 2-4 ore .

MESSA IN OPERA CAPPOTTI:

applicare sui pannelli isolanti a strisce perimetrali e punti centrali e farli aderire al supporto in ragione di almeno 3-5 kg. Nel caso aggiungere appositi tasselli. Dopo almeno 24 ore rasare i pannelli miscelando 1 kg RASOKAPPA con 240 grammi di acqua, stendere una rete in fibra ed eseguire la seconda stesura coprendo la rete ed evitando la formazione di bolle e piegature. La rete dovrà essere completamente coperta dalla rasatura. Lasciare stagionare la malta per 10 gg , quindi completare il ciclo.

NOTE GENERALI: non applicare in caso di pioggia forte vento e pareti Assolate. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24ore

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA