

SILOPAINT

Idropittura silossanica traspirante, lavabile per esterni resistente ai raggi UV

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acril-silossaniche, cariche e pigmenti selezionati ,additivi antimuffa
Peso specifico medio	1,55-1,60 kg/l
Sopra verniciabile	4-6 ore
resa	10-16mq/lt per mano
traspirabilità	ottima
riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In luogo asciutto lontano dal gelo
Temperatura applicazione	5-30°c
sfarinamento	Trascurabile metodo ISO 4628-6

Modo d'impiego

	Prodotto non filmogeno dalle caratteristiche idrorepellenti e traspiranti , è adatto per tutti gli ambienti interni dove si vuole ottenere massima igiene, traspirabilità e lavabilità. Idoneo anche per cicli deumidificanti MURI NUOVI O VECCHI TINTEGGIATI A CALCE O TRASPIRANTI: applicare una mano di SILOX PRIMER attendere circa 6 ore e finire con SILOPAINT da diluito con acqua secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica
Applicazione	Pennello-rullo-spruzzo
Diluizione	I e II mano 20-25% a pennello I e II mano 5-25% a rullo

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA