

TONACRYL

Intonachino acrilico di alta qualità ad alto spessore 1.2 mm, ANTIALGHE , resistente agli agenti atmosferici e piogge acide

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	Kg.24

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche , sabbie di quarzo bilanciate e selezionate che conferiscono al prodotto una buona resistenza alla cavillatura, pigmenti e cariche resistenti alle luce .Protetto con antialghe di prima qualità.
Peso specifico medio	1.81 kg/l
Secco resina sul secco totale	12% +/- -1
Resa	1mq/l in base all'irregolarità del supporto
Copertura	Ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e +35 c°
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici
Altre proprietà	Ottimo potere antialghe, eccellente adesione sui supporti ,ottima traspirabilità ed idrorepellenza, buona elasticità

Modo d'impiego

Impiego	Intonaci interni ed esterni
Temperatura di applicazione	5-30c° , umidità relativa :max 85%, evitare l'applicazione in giornate molto ventose
Diluizione	Pronto all'uso, nel caso aggiungere acqua dal 2% al 3%

Tinteggiatura	
Pulizia degli attrezzi	acqua
attrezzi	Taloscia in acciaio e pvc

Sistemi di applicazione

- A) MURI NUOVI:
dopo aver controllato le superfici, applicare una mano di PLIOFIX, procedere dopo 8 ore con una mano di QUARZO FLEX L nel colore della finitura, stendere quindi TONACRYL con taloscia in acciaio e lisciare con taloscia in plastica.
- B) MURI GIA' VERNICIATI.
Accurata spazzolatura e pulitura del supporto in modo da eliminare le eventuali incoerenze presenti sul supporto; applicare una mano di QUARZOFLEX L nel colore della finitura, procedere con TONACRYL con frattazzo inox lisciando a finire con taloscia in plastica.

AVVERTENZE:

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA