

ZETASYLOX P

Idropittura acril-silossanica ANTIALGA opaca a base per esterni traspirante ed idrorepellente

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 LT

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate e pigmenti altamente resistenti alla luce, antialghe che conferiscono al prodotto una efficace resistenza agli attacchi di muffe ed alghe.	
Peso specifico medio	1,45Kg/l	
Sopra verniciabile	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali	
Resa	Finitura liscia	10-14 mq/l per mano
Resistenza all'abrasione umida	15000 cicli gardner secondo la norma ASTM 2486	
Altre proprietà	Ottima adesione , idrorepellenza, traspirabilità e resistenza alle muffe ed alghe	
Aspetto al film	opaco	
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo	
Temperatura di applicazione	8-30°C con umidità relativa max 85%	
riempimento	ottimo	
essiccazione	Asciutto 3-4 ore	

Modo d'impiego

Impiego	Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed all'esterno	
Applicazione	Finitura liscia : a pennello o rullo lana	
Diluizione	Finitura liscia:	20-30% in volume con acqua
Tinteggiatura	Coloranti universali garantiti per esterni	

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'impiego
compatibilità	Non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterare le caratteristiche fisico chimiche

Sistemi di applicazione

A) muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ZETASYLOX PRIMER secondo le indicazioni, quindi applicare due mani di ZETASYOX P secondo le indicazioni riportate

B) Su muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti, applicare 1 mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume con diluente sintetico quindi procedere con 2 mani di ZETASYLOX P secondo le indicazioni sopra riportate.

- NOTE: NON APPLICARE SU SUPERFICI ESPOSTE AL SOLE DIRETTO E PROTEGGERE IL SUPPORTO DALLA PIOGGIA PER ALMENO 48 ORE

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA