

AQUAMUR OPACO

smalto all'acqua per pareti supercoprente

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di particolari resine acriliche e fini pigmenti in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,250Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	10-14 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto del film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo a temperatura compresa tra +5 e 35 C
Resistenza al lavaggio	Dopo 7-8 gg oltre 30,000 colpi spazzola gardner
Altre proprieta'	Non ingiallente, bassa presa di sporco inodoro, facilita' di applicazione ottima elasticita', altissima lavabilita'

Modo d'impiego	
Impiego	Per la verniciatura di superfici murali dove si voglia ottenere un'altissima lavabilita'
Applicazione	Pennello-rullo a pelo raso e airless
Diluizione	Con acqua dal 5% al 15% in volume
Temperatura di applicazione	8-30°C

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

-
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di AQUAMUR OPACO diluito secondo le indicazioni riportate

MURI GIA' VERNICIATI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume ,
- Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2 mani di AQUAMUR opaco

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA

QUESTO PRODOTTO , AI SENSI DEL D,Lgs N 65 DEL 14/03/2003 , NO E' DA
CONSIDERARSI PERICOLOSO, PERTANTO NON E' PREVISTA LA SCHEDA DI SICUREZZA