

AQUAMUR SATINATO

Idrosmalto all'acqua per pareti supercoprente

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di particolari resine acriliche in dispersione acquosa , cariche e pigmenti altamente selezionati
Peso specifico medio	1,20-1,25Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	10-14 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	satinato
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo a temperatura tra i 5 e i 35C
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 30,000 cicli gardner dopo 7-8 giorni
Altre proprieta'	Non ingiallente inodoro ottima elasticita' alta lavabilita' bassa presa di sporco
Modo d'impiego	
Impiego	Per la pitturazione di muri nuovi e vecchi opportunamente trattati, ove si richiede un'altissima resistenza al lavaggio
Applicazione	Pennello-rullo a pelo raso e airless
Diluizione	Con acqua dal 5 al 15% con acqua
Temperatura di applicazione	8-30°C

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di AQUAMUR SATINATO diluito secondo le indicazioni riportate

MURI GIA' VERNICIATI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- -Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100% in volume ,
- Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2 mani di AQUAMUR SATINATO

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA