

DECOR SP 09 SATINATO

Idropittura emulsionata satinata , morbida al tatto per interni ed esterni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine sintetiche emulsionate in acqua e pigmenti altamente selezionati
Peso specifico medio	1,45-1,52 Kg/l
Soprapplicazione	Dopo 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	16-20 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	Satinato
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6000 cicli gardner
Resistenza alle intemperie	ottima
Vix fornitura	tixotropica

Modo d'impiego	
Impiego	Per rinnovare , decorare ed abbellire superfici di qualsiasi genere
Applicazione	Pennello-rullo e airless
Diluizione	Prima mano 60-70% in volume con acqua seconda mano 45-70% in volume con acqua la percentuale varia a secondo del sistema applicativo e dell'assorbimento del supporto
Temperatura di applicazione	5-30°C

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di DECOR SP 09 SATINATO diluito secondo le indicazioni riportate

MURI GIA' VERNICIATI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto stesso

MURI SFARINANTI

- Applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 45-60% di solvente sintetico ,procedere quindi con due mani di DECOR SP 09 SATINATO secondo le indicazioni riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA