

# ECOPRIMER

fondo isolante per muri a base di silicato di potassio

---

Colore	Lattiginoso
Confezione	5 -20lt

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico
Peso specifico medio	
Sovra applicazione	6-8 ore a secondo della condizioni ambientali
Resa	9-13 mq l per mano a secondo dell'assorbimento
Resistenza alle intemperie	Deve essere ricoperto con pitture silicatiche
Altre proprieta	Riduce l'assorbimento dell'acqua ed aumenta la resistenza all'acqua del supporto
Temperatura applicazione	5-30 gradi con umidita max 83%
attenzione	Si raccomanda di applicare in condizioni climatiche favorevoli
conservazione	In barattoli chiusi lontano dal gelo
precauzioni	Coprire con cura tutte le superfici attigue a quelle da verniciare ed in special modo : vetri ceramica mattoni ecc

---

Modo d'impiego	
Impiego	
Applicazione	pennello
Diluizione	1-1 con pittura ai silicati
applicazione	Attendere 30 gg la stagionatura degli intonaci, applicare una manodi ECOPRIMER diluito 1-1 con pittura ai silicati
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso

---



Sistemi di applicazione

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA