

ELASTOSTUCK

stucco polivalente all'acqua per interni ed esterni elastomerico

Colore	Grigio pietra
Confezione	5-20 kg

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e farine di quarzo
Peso specifico medio	1620 kg/l
Sopra verniciabile	Dopo il completo indurimento
essiccazione	Spessore fino a 4 mm asciutto 1-3 ore spessore da 4 a 10 mm asciutto 24 ore (in funzione delle condizioni climatiche)
Conservazione	In confezioni ben chiuse al riparo dal gelo
Riempimento	ottimo

Modo d'impiego	
Impiego	Per riparare , riempire, fissare , incollare: gesso, calcestruzzo,intonaci,pietre,marmo,tegole,piastrelle,legno.per rivestire polistiroli in modo da ottenere l'effetto pietra
Applicazione	spatola
Diluizione	Pronto all'uso al massimo 5% di acqua
Temperatura di applicazione	5-30 C
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

- a) preparazione di muri nuovi:
applicazione di una mano di ACRILFIX diluito 1-4 con acqua
- b) preparazione vecchi muri sfarinanti:
applicazione di una mano di PLIOFIX diluito con acqua al 100%
STUCCATURA
stuccare fessure ed irregolarita' con ELASTOSTUCK, per le
stuccature di fori molto profondi, si consiglia di operare a piu' riprese
.Per ottenere finiture lisce, e' consigliabile ripassare il prodotto con
spatola umida e se necessita eseguire una carteggiatura ad
indurimento avvenuto. Per l'applicazione su legno e' necessario
isolare o impregnare le superfici con cementite diluite secondo le
indicazioni della ditta fornitrice.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA