

# IDROZETA

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE

---

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	5-14 LT

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, selezionate e cariche e pigmenti selezionati
Peso specifico medio	1,47Kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	9-12 mq/l per mano
Resistenza al lavaggio	Dopo 7-8 gg circa 10,000 colpi spazzola (gardner)
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-30°C
riempimento	ottimo
essiccazione	Asciutto dopo 6-12 ore

---

## Modo d'impiego

---

Impiego	Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed all'esterno
Applicazione	pennello-rullo-airless
Diluizione	A pennello 40-50% in volume con acqua per le due mani, secondo l'assorbimento del supporto A rullo 35-45% in volume con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto Ad airless 20-25% in volume con acqua
Tinteggiatura	Coloranti universali

---

---

## Sistemi di applicazione

---

### A) muri nuovi:

- , Applicare una mano di fissativo ACRILFIX diluito al 400% con acqua, stuccare se necessario (interno) quindi applicare due mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

### B) Su muri vecchi :

pitturati con prodotti traspiranti ,

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti, applicare 1 mano di ACRILFIX diluito con il 400% in volume con acqua, quindi procedere con 2 mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

### C) Su muri sfarinanti:

- applicare una mano di PLIOFIX diluito con solvente sintetico al 100%, quindi procedere con IDROZETA come riportato sopra

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA