

# ISOTHERM

Idropittura traspirante ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa, antimuffa

---

Colore	Bianco
Confezione	2,5-5-14 litri

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati
Peso specifico medio	1,0-1,1 kg/l
Sopra verniciabile	Dopo 4-5 ore
Resa	5-8 mq/l
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse e lontane dal gelo

---

Modo d'impiego	
Impiego	Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, fonoassorbenti, anticondensa e prevenire la formazione di muffa
Applicazione	A pennello, preferibilmente a rullo
Diluizione	15-20% in volume con acqua
Tinteggiatura	Con coloranti universali per l'ottenimento di tinte pastello
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso

---

---

## Sistemi di applicazione

---

### A) su muri nuovi :

accurata spazzolatura delle superfici ,per la totale eliminazione delle incoerenze presenti.

- Applicazione di una mano di ACRILFIX diluito con 4 parti di acqua
- -Applicazione di 2 mani di ISOTHERM secondo le indicazioni sopra riportate

### B) Su muri già verniciati degradati:

Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto

Applicazione di una mano di PLIOFIX diluito al 100% in volume con

acqueragia

Applicazione di due mani di ISOTHERM secondo le indicazioni sopra riportate

### C) Su muri ammuffiti da riverniciare:

- Accurata spazzolatura, pulizia delle muffe con applicazione di una

una mano di STOP . (attendere circa 6 ore) procedere quindi con

l'applicazione di due mani di ISOTHERM secondo le indicazioni

sopra riportate

**N.B. EVITARE L'UTILIZZO DI IPOCLORITO DI SODIO IN SOSTITUZIONE DI STOP**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA