

QUARZO FLEX S

quarzo plastico per esterni bucciato

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5--14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine e sabbie quarzifere selezionate ,che conferiscono al prodotto una ottima idrorepellenza e resistenza meccanica
Peso specifico medio	1,650-1,700 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	1/15kg per mq a secondo della struttura che si vuole ottenete
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte be n chiuse e lontano dal gelo
Resistenza agli acidi	ottima
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 10,000 cicli gardner

Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di esterni ove si voglia ottenere una struttura a buccia media, resistente agli acidi,alle sollecitazioni meccaniche
Applicazione	Rullo lana, rullo spugna sintetico
Diluizione	Tal quale , max 3% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri esterni nuovi:

intonaci cementizi stagionati per almeno 6 settimane , applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% con acqua in volume,attendere circa 12 ore ,proseguire con due mani di QUARZO FLEX SABBBIATO

muri esterni vecchi:

assicurarsi di asportare tutte le parti incoerenti, stuccare se necessario con ns, RASOCEM cementizio , attendere circa 24 ore procedere con fissativo PLIOFIX diluito con acqua in volume al 100%, quindi applicare 2 mani di QUARZO FLEX SABBBIATO.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA