

SMERALDO

Pittura a base di quarzo fine , riempitiva per la protezione di superfici interne ed esterne

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farina di quarzo e pigmenti altamente solidi alla luce
Peso specifico medio	1,480-1,520 Kg/l
Sovrapplicazione	6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	Finitura liscia: 11-15 mq/l per mano finitura buccia arancia: 8-11mq/l per mano finitura a rilievo 4-5mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
caratteristiche	Buona resistenza agli agenti atmosferici ed un buon potere antialghe,antimuffa
Temperatura di applicazione	5-30°C
Resistenza agli agenti atmosferici	buona
Vix fornitura	Tixotropica
Modo d'impiego	
Impiego	Per decorare e e proteggere intonaci e murature interne ed esterne
Applicazione	Finitura liscia: applicazione con pennellessa o rullo del prodotto diluito al 30-45% in volume con acqua Finitura a buccia d'arancia: applicare con rullo di lana il prodotto diluito con il 10-15% in volume con acqua. Finitura a rilievo: applicare a pennello o rullo di lana in quantita' abbondante e ripassare con rullo di spugna o di gomma piena

conservazione	Al riparo dal gelo , in confezioni ben chiuse
Temperatura di applicazione	5-30°C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
Spessore del film applicato	Da 150 a500 micron secondo il tipo di applicazione

Sistemi di applicazione

A) su muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere incoerenze
- applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400%
- applicare 2 mani di SMERALDO secondo le indicazioni sopra riportate

B) nel caso di muri vecchi e sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti
 - applicazione di una mano di PLIOFIX diluito al 100% con solvente sintetico
 - -applicazione di 2 mani di SMERALDO diluito con acqua secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA