

# ZETAPLAST

Idropittura murale traspirante per interni

---

Colore	Bianco
Confezione	2,5-5-14 litri

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche bilanciate che conferiscono al prodotto traspirabilita' , copertura , un buon punto di bianco e una buona dilatazione
Peso specifico	1,600-1,640 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	10-12 mq/l
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontane dal gelo

---

Modo d'impiego	
Impiego	Idoneo ove si voglia mantenere un' elevata traspirabilita'(bagni-cucine) evitando la formazione dell'effetto rugiada
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	25-30% con acqua in volume
Vix fornitura	tixotropica
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

---

---

## Sistemi di applicazione

---

Spazzolare accuratamente ogni traccia di polvere o frammenti di intonaco non aderente ,assicurarsi che il supporto sia ben asciutto , quindi applicare due mani di ZETAPLAST intervallate da circa 8 ore

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA