

# RASOCEM s/m/g

STUCCO/RASANTE CEMENTIZIO PER ESTERNI IN POLVERE

Colore Bianco-GRIGIO  
Confezione 5-20 KG

## Caratteristiche del prodotto

Composizione	Miscela di riempitivi e pigmenti inorganici, minerali , opportunamente integrati a collanti e polimeri
Sopra verniciabile	30 gg
Resa	0,700-1,00 kg/mq a secondo del supporto e della grana del prodotto
Lavorabilita'	ottima
Riempimento	ottimo
Resistenza flessione prisma 4x4x16 cm	Dopo 28 gg a 23 C /50% U,A N/mm <sup>2</sup> 3,3
Resistenza compressione	Dopo 28 gg a 23 C /50% u.a. N/mm <sup>2</sup> 6,5
Forza adesione	Dopo 28 gg a 23C /50% u.a N/mm <sup>2</sup> 1,23
Forza adesione	Dopo 7 gg a 23C/50% u.a. 1 g h <sub>2</sub> O N/mm <sup>2</sup> 0,08

## Modo d'impiego

Impiego	Per esterni ed interni per il rifacimenti di cementi a faccia vista , intonaci e ripristini vari
Applicazione	Spatola /frattazzo /cazzuola
Diluizione	Con acqua al 33%
Tinteggiatura	Dopo 30 gg
Pulizia degli attrezzi	acqua

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA