



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ACRYFOND

Fondo finitura pigmentato a base acqua per supporti molto assorbenti

Colore	Bianco-tinte cartella
Confezione	5-14

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acriliche , cariche micronizzate e bilanciate, quarzi resistenti alla luce e agli alcali
Sopra verniciabile	6-8 ore fra una mano e l'altra (ESS a 23°c -65%
resa	12/24 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento e della irregolarità del supporto
Riempimento	ottimo
Aspetto	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
VIX fornitura	tixotropico
essiccazione	6-8 ore a seconda della temperatura ambientale
Modo d'impiego	
Impiego	Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed esterno
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	Max 10% con acqua Su supporti molto assorbenti, quali cartongesso , gesso, diluire il prodotto con il 30% di ACRILFIX prediluito con il 400% di acqua
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo
Gennaio 2016	ACRYFOND



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Muri interni nuovi:

spazzolare e rimuovere le incoerenze , attendere almeno 30 gg per la stagionatura completa. Applicare una mano di ACRYFOND diluito secondo le indicazioni sopra riportate, procedere con la finitura desiderata.

SUPPORTI MOLTO ASSORBENTI : Applicare una mano di ACRYFOND diluita al 30% con ACRILFIX prediluito con il 400% di acqua

Il prodotto completa i processi di polimerizzazione dopo 10/15 gg in condizioni ambientali 5-30°C U.R max 85%.

Qualora il prodotto in questo lasso di tempo , dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature traslucide ed appiccicose. Tale fenomeno non influisce sulle caratteristiche del prodotto e può essere facilmente rimosso tramite idro lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA