



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ANTIK METAL

SMALTO FERROMICACEO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI **direttamente su lamiera zincata**

Colore	Vedi cartella
Confezione	0.750-2.5 Lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti al ferromicaceo e fosfato di zinco che agiscono contro i raggi UV
Peso specifico medio	I processi di corrosione. 1,40-1.50kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	5-8 mq/l per mano
essiccazione	Al tatto: 1 h In profondità: 7 h
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Spessore medio film applicato	45 microns per mano
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	5-30°C con umidità relativa non superiore a 80%
Riempimento	ottimo
Aspetto film	Metallizzato semiopaco

Modo d'impiego	
Impiego	Su lamiera zincata, pvc, muro dopo previa preparazione Su metallo se non verniciato, applicare una mano di antiruggine all'acqua o solvente
Applicazione	pennello- rullo: pronto all'uso spruzzo :diluire con acqua al 10-20% in volume per superfici estese , si consiglia l'applicazione a spruzzo per evitare irregolarità
Maggio 2026	antikmetal



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Ferro nuovo:

lasciare arrugginire i ferri per favorire l'eliminazione della calamina, spazzolare e/o carteggiare per rimuovere le ruggine, applicare una mano di antiruggine quindi procedere con due mani di ANTIKMETAL **Ferro**

verniciato:

Spazzolare e/o carteggiare curando le parti arrugginite, applicare antiruggine sulle parti arrugginite quindi procedere con due mani di ANTIKMETAL

Accurata spazzolatura e pulizia per eliminare le parti incoerenti, quindi procedere con 2 mani di ARIA secondo le indicazioni sopra riportate

lamiera zincata: lavare la superficie con acqua e detersivo usando una spugna abrasiva, risciacquare bene la superficie e lasciare asciugare. Applicare due mani di ANTIKMETAL

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA