



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

AQUA LUCIDO

Smalto all'acqua lucido per interni ed esterni ad alta resistenza, anti blocking

Colore	bianco/cartella colori
Confezioni	0.750 -2.5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	a base di resine acriliche in dispersione acquosa pigmenti e cariche altamente selezionate che conferiscono al prodotto durezza, elasticità Resistenza al lavaggio ed all'ingiallimento.
Peso specifico	1.24/1.26 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore.
Essiccazione	fuori polvere 20-30 minuti Secco al tatto 1-3 ore In profondità' 12-24 ore
Copertura	ottima
Aspetto	lucido oltre 86 gloss
Resa	8/12 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
viscosità	Tix
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	per la verniciatura di supporti in legno o metallici, idoneo Per pareti di ospedali-scuole-alberghi-palestre-zoccolature di vani scala ed in tutti gli ambienti ove si voglia ottenere una ottima resistenza al lavaggio anche con l'impiego di detergenti. Resistente agli urti ed alle scalfiture
Applicazione	pennello/rullo/spruzzo



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Diluizione 3-5% % con acqua

Pulizia attrezzi: subito dopo con acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C.

Sistemi di applicazione

Supporti legno

Asportare le parti incoerenti, stuccare se necessario, applicare 1 mano di fondo per legno
Attendere circa 12 ore quindi procedere con AQUA Lucido secondo le indicazioni sopra riportate
Tra la 1 e 2 mano attendere circa 12 ore

Supporti ferrosi

Asportare le parti incoerenti, eliminare eventuali tracce di ruggine con spazzolatura
Applicare dove necessario antiruggine , attendere l'essiccazione quindi procedere con 2
mani di AQUA Lucido distanziate di circa 12 ore

Pareti nuove in cemento

Applicare 1 mano di ACRILFIX diluita con acqua secondo la scheda tecnica applicare 1 mano di
AQUAFOND quindi procedere con 2 mani di smalto distanziate di circa 12 ore

Cemento armato

Assicurarsi che il supporto sia ben pulito, eliminare tracce di disarmanti o altre sostanze che potrebbero
compromettere la perfetta adesione del materiale, applicare 1 -2
mani di sottosmalto quindi procedere secondo le indicazioni con 2 mani di AQUA Lucido

pareti vecchie o pitturate

raschiare e spazzolare le vecchie pitture non salde, nel caso di microlesioni il fondo va trattato con stucchi
ideali per le cavillature , applicare ACRILFIX poi applicare 2
mani di AQUA Lucido secondo le indicazioni sopra riportate

Non disperdere nell'ambiente, non sversare nelle fognature



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

ATTENZIONE

**IL PRODOTTO NASCE PER ESTERNI MA VA SEMPRE VERIFICATA LA
COMPATIBILITA' CON IL SUPPORTO MEDIANTE PROVE .**

**I COLORI PER ESTERNI COME ROSSI VIVI, GIALLI, VERDI BRILLANTI E
BLU/AZZURRO, POTREBBERO AVERE DELLE MODIFICHE NEL TEMPO IN BASE
ALL'ALCALINITA', UMIDITA' DEL SUPPORTO E DELL'AMBIENTE**

**IL PRODOTTO PUR ESSENDO ELASTICO NON RISULTA IDONEO SU CICLI A CAPOTTO
TERMICI**

GLI INTONACI DEVONO ESSERE STAGIONATI ALMENO 21 GG

**Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu'
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza**

**Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.**