



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

AQUAMUR OPACO

Smalto all'acqua super coprente VERSIONE ANTIMUFFA per pareti esterne ed interne ad alta copertura e punto di bianco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	10 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche cariche e fini pigmenti in dispersione acquosa additivata con prodotti specifici a proteggere i film contro la muffa ,
Peso specifico medio	1,20-1,30 kg/l
Sopra verniciabile	8--12 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	10-14mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse lontano dal gelo
Resistenza alla saponificazione	ottima
Resistenza al lavaggio	Dopo 7-8 giorni dall'applicazione oltre 30,000 cicli GARDNER

Modo d'impiego

Impiego	Per ambienti che richiedono una elevata lavabilità (ospedali-bar-scuole-centri congressi, ecc .ecc)
Applicazione	Pennello-preferibilmente rullo a pelo raso e airless
Diluizione	5-15%% con acqua in volume
Temperatura di applicazione	8-30-°c
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Altre proprietà	Non ingiallente, bassa presa di sporco inodoro, facilita' di applicazione ottima elasticita', altissima lavabilita' resistenza alle muffe
Impiego	Per la verniciatura di superfici murali dove si voglia ottenere un'altissima lavabilita' ed una alta protezione alle muffe. Attività commerciali , locali ad altro traffico

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI

applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con
acqua

applicare due mani di AQUAMUR OPACO diluito secondo le indicazioni

riportate

MURI GIA' VERNICIATI

Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle

incoerenze se presenti sul supporto Nel caso di supporti sfarinanti applicare

una mano di FIX 797 W diluito con acqua al 100% in volume ,

Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito

con 400% di acqua in volume e procedere come sopra riportato con 2

mani di AQUAMUR opaco distanziate di circa 12 or

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA