



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

CAUDIUM

stucco pregiato tipo veneziano minerale all'acqua a base calce stagionata
auto lucidante a bassissimo C.O.V.

Colore	bianco
Confezioni	5-20kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina in dispersione acquosa, grassello calce cariche con distribuzione granulometrica ottimale
--------------	--

Peso specifico	1.80kg/l
----------------	----------

Essiccazione:	Carteggiabile 2-3 ore Indurito 24 ore
---------------	--

Resa sopraverniciabile	1-2 kg/mq ciclo completo 4 ore
---------------------------	-----------------------------------

copertura	buona
-----------	-------

Aspetto film	serico/lucido
--------------	---------------

Tinteggiatura	coloranti a Base acqua possibilmente ossidi
---------------	---

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---

Pulizia attrezzi	acqua
------------------	-------

Diluizione	pronto all'uso, se necessario 2% acqua
------------	--

Applicazione	frattone/spatola inox
--------------	-----------------------



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego: per la decorazione di tutte le superfici murali dove si voglia avere un effetto stucco veneziano elegante e funzionale. Eccezionale traspirabilità, resistenza alle muffe e batteri. Il suo processo di carbonatazione assicura una ottima resistenza all'umidità. Materiale a bassissimo impatto ambientale.

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+35 °C. con umidità relativa 85%
- Temperatura superficie +5/+40°C
- Temperatura prodotto +10/+30°C

Preparazioni fondo

intonaci e cartongesso: intonaci attendere carbonatazione della malta per almeno 1 mese
applicare 1 mano di fissativo ai silossani diluito secondo le indicazioni

Intonaci verniciati: pulire il supporto e rimuovere eventuali incoerenze, correggere eventuali irregolarità con stucco **kim** 24 h prima dell'applicazione del prodotto.

Intonaci sfarinanti: pulire le parti incoerenti, applicare una mano di **FIX797 W** diluito al 100% con acqua in presenza di muffa, utilizzare nostro **Stop**, se il supporto non necessita di fissativo si consiglia di inumidire il fondo per impedire che il supporto sottragga in maniera eccessiva l'acqua contenuta nel legante

I mano : Su fondo preparato stendere con frattone e rasare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia.

II mano : dopo 8 ore applicare la seconda mano con frattone o spatola inox per creare la decorazione desiderata e lisciare

III mano: applicare una piccola quantità, della stessa tinta oppure di altro colore leggermente ammorbidito miscelarlo per qualche minuto stendendolo e rimuovendolo in modo da ottenere effetti policromi
Prima dell'essiccazione completa lucidare la superficie passando più volte il frattone inox

Volendo dopo 12 ore si può applicare con straccio cera specifica per stucchi veneziani in modo circolare.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Avvertenze. Prodotto fortemente alcalino, proteggere gli occhi durante l'uso, in caso di contatto lavare con acqua abbondante per almeno 15 minuti, se l'irritazione persiste, consultare il medico.

- Conservare il prodotto in imballi originali ed integri
- Non disperdere nell'ambiente
- Dopo colorazione il prodotto non può essere stoccato ma applicato nel piu' breve tempo possibile.
- Nel caso di utilizzo di più contenitori con lotti diversi, si consiglia di colorarli in un unico recipiente
- Miscelare bene il prodotto con frusta o manualmente anche nel fondo per raggiungere una omogeneità completa.
- La colorazione del prodotto specialmente nelle tinte forti può causare un abbassamento di viscosità pertanto è preferibile stendere la base rasatura con il bianco
- Formulato con calce che reagisce in modo diverso a seconda della temperatura, umidità, la lucidatura può manifestare delle leggere sbiancature.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza tecnica