



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

EMMEGI QUARZO SETA

Quarzo plastico stirolo-acrilico ad effetto seta per esterni **ANTIALGA** ad alta resistenza agli agenti atmosferici e piogge acide .Idoneo per zone marine e montane.

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base resine stirolo acriliche, farine di quarzi sottili ,bilanciate e selezionate che conferiscono al prodotto un effetto seta, pigmenti altamente resistenti alla luce. Protetto con ANTIALGHE in modo da resistere agli attacchi di alghe , funghi e muffe
Peso specifico medio	1,570kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	Liscio: 0,250lt/mq a spessore di 200 micron
Copertura	Ottima
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua	0.99/0,01
Aspetto al film	opaco
Coefficiente di trasmissione al passaggio del vapore d'acqua ISO 7783-2	182,5 g/MQ 24 h
Resistenza al lavaggio	Superiore 10,000 cicli gardner metodo MV AT 024
Coefficiente di permeabilità all'acqua liquida	ISO 1062-3 2001: W24h = 2,5kg/mq h 1/2
Resistenza alcali	ottima
Modo d'impiego	
Impiego	Per esterni dove si vuole ottenere una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, piogge acide , alcali
Applicazione	Liscio: pennello o rullo di pelo
Diluizione	Liscio: con 15-20% acqua
Altre caratteristiche,	Elevata resistenza negli ambienti marini e montani elevato punto di bianco eccellente copertura
Giugno 2026	
EMMEGI QUARZO SETA	



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri nuovi:

attendere almeno 6 settimane per una buona stagionatura dell'intonaco
applicare una mano di ACRILFIX quindi procedere con 2 mani di
EMMEGI distanziate di circa 8 ore come riportato sopra

MURI VECCHI

asportare se necessario le parti incoerenti , muffe , quindi applicare una
mano di FIX 797 W diluito in volume con il 100% con acqua, procedere poi
con due mani di EMMEGI secondo le indicazioni sopra riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA