



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

FOTOZETA

Pittura a base di silicato di potassio ad azione FOTOCATALITICA

Colore bianco
Confezioni 14 lt.

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di silicati di potassio ,totalmente priva di polimeri e derivati
Dal petrolio

Aspetto liquido denso, opaco, omogeneo e tixotropico

Peso specifico 1.640-1.680 kg/l

Contenuto secco 50%

Viscosita' 46 s

Traspirabilita' (sd=002mt) w0.200kg/m2 h 0.5

Sovrapplicazione Dopo 48 ore. Va seconda delle condizioni ambientali

Resa 160/210 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
del supporto

Pulizia attrezzi acqua dopo l'uso

PH 11

Resistenza acidi buona

Resistenza al fuoco in caso di incendio non propaga fumi tossici

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Temperatura applicazione 5-30 °c



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Campi di Impiego

attraverso una reazione fotocatalitica , FOTOZETA,trasforma
In innocui nitrati e carbonati ,liberando ossigeno, le sostanze
Inquinanti presenti nell'aria quali benzene, diossido di azoto
Anidride solforosa ecc.ecc. Grazie alla sua azione ossidante, distrugge
ed elimina batteri, acari, prevenendo la formazione di muffe. Forma
Un reticolo inscindibile con il fondo di applicazione.

Applicazione

preferibilmente a pennello in modo incrociato/rullo/spruzzo

Diluizione

1 mano max ecoprimer al 5%

2 mano tal quale

**Sistemi di applicazione:
SUPPORTO**

**e' adatto ad essere utilizzato su supporti quali intonaco grezzo a
base di calce.si consiglia di asportare le eventuali pitture
sintetiche , olii, presenti sulla superficie da trattare.
In caso di supporti non consistenti, e' meglio applicare
Una mano di ECOPRIMER almeno 8 ore prima della
Stesura di FOTOZETA**

**ESSENDO UN PRODOTTO COMPLETAMENTE INORGANICO, ATTENDERE ALMENO 6
GG PER CONSOLIDARE LA PITTURA AL SUBSTRATO**

ATTENZIONE : PROTEGGERE LE FACCIATE DALLA PIOGGIA PER ALMENO 48 ORE

CON TELI

**AVVERTENZE: CURARE BENE LA PREPARAZIONE DEL FONDO, ASSORBIMENTI NON OMOGENEI
POSSONO TRADURSI IN SGRADUEVOLI INESTETISMI CROMATICI.**

NON APPLICARE SU FACCIATE ESPOSTRE AL SOLE DIRETTO ED AL VENTO

**NON APPLICARE SULLA STESSA FACCIATA EVENTUALI PARTITE DIVERSE DELLO STESSO
COLORE**

EVENTUALI INTERRUZIONI VANNIO FATTE IN CORRISPONDENZA DI SPIGOLI O GIUNTI TECNICI

**DATA LA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO, POSSONO VERIFICARSI ALONATURE E
CHIAROSCURI IN DIPENDENZA DALLE MODALITA' APPLICATIVE, CONDIZIONI CLIMATICHE E
DALL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO.**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE, PRETEGGERE LE PARTI IN METALLO, VETRO, MARMO.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

**IN CASO DI GALLERIE O AMBIENTI CHIUSI E' PREFERIBILE UTILIZZARE LAMPADE
UV PER FAVORIRE ED ACCELERARE UL PROCESSO FOTOCATALITICO CHE
NORMALMENTE SI AZIONA CON L'AUSILIO DELL'IRRAGGIAMENTO SOLARE**