



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GIPS FULLER

Stucco in polvere per interni specifico per giunti su cartongesso a basso ritiro, ed alto punto di bianco

Colore	Polvere Bianca
Confezioni	5 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di gesso alabastrino, ritardanti e regolatori di presa.

Peso specifico medio 0,90 Kg/dm³

Essiccazione
Tempo di presa

Asciutto dopo 40 minuti - 1 ora
240-300 minuti

Sovra applicazione 14 ore in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tempo di utilizzo dell'impasto 60/120 minuti in funzione delle condizioni ambientali

Carteggiabile Facilmente dopo 8 ore (i tempi possono subire variazioni in funzione delle condizioni ambientali e dello spessore dato)

Resa 0,700 – 0,900 kg/mq per spessore di 1 mm.
E' consigliabile una prova preliminare per determinare i consumi in base al supporto.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Applicazione +8 / + 30 °C
Temperatura della superficie: +5; + 40 °C
Temperatura del prodotto: + 10; + 30 °C
Umidità relativa massima 87%

La temperatura del supporto deve superare per lo meno di 4°C la temperatura di condensazione.
Non applicare in condizioni climatiche avverse . Se si applica in ambienti chiusi e indispensabile un continuo ricambio d'aria, in modo da favorire l'essiccamento.

Modo d'impiego

Impiego idoneo per giunti su cartongesso in presenza di bande di rinforzo, rete carta microforata



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Applicazione	Spatola o Fratazzo
Diluizione	Mescolare 100g di prodotto con 55+/-5 gr d'acqua
Proprietà del prodotto	Facile applicazione Basso ritiro Non cola Non fessura Ottima carteggiabilità
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Spargere uniformamene Gips Fuller in un recipiente il quale deve contenere acqua pulita e fredda. Lasciare riposare l'impasto per circa 3 minuti. Impastare a mano o con cazzuola fino ad ottenere un composto omogeneo in tutte le sue parti .Se l'impasto risulta troppo compatto aggiungere altra acqua fino ad ottenere la densità idonea. **NON AGGIUNGERE ALTRA POLVERE PER ADDENSARE .**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso coretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della BIZETA srl di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni