



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GRANPLAST

rivestimento al quarzo per esterni ad effetto bucciato ad alto spessore, a base di sabbie quarzifere selezionate e fibre speciali che garantiscono una elevata elasticità anche ad alti spessori evitando la formazioni di microfessure

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche, quarzi, pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, impermeabilità ,ed allo stesso tempo ottima traspirabilità ,l'elevata elasticità permette l'applicazione ad alti spessore senza provocare cavillature e screpolature
Peso specifico medio	1,800 kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	2,2-2,8 kg/mq
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
Spessore film	0,5-0,70 mm

Modo d'impiego

Impiego	Per pareti interne ed esterne dove si voglia ottenere una struttura a spessore , ottima resistenza meccanica, traspirabilità ,inscalfibilita'
Applicazione	Taloscia /rullo spugna
Diluizione	Max 3%



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Tinteggiatura

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'uso

Sistemi di applicazione

MURI ESTERNI.:

Dopo previa preparazione del supporto, applicare una mano di FIX 797 W, applicare una mano di GRANPLAST con spatola quindi rullare con rullo spugna a nido d'ape per ottenere una buccia a spessore, rullo spugna sottile per buccia d'arancio. In caso di pareti umide, aggiungere ADDITIVO ANTIALGHE che conferisce al prodotto una altissima protezione dall'aggressione di funghi ed alghe.

MURI INTERNI:

dopo previa preparazione, applicare una mano di ACRILFIX diluito co acqua al 400% in volume, procedere quindi con taloscia e rullo di spugna a seconda del disegno desiderato.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA