



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GUM STUCK

Stucco polivalente elastomerico in pasta all'acqua per esterni ed interni a bassa riduzione di spessore per crepe, fessure in orizzontale e verticale

Colore	grigio pietra
Confezioni	1-5 kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di polimeri stirolo acrilici in emulsione acquosa e inerti selezionati
Peso specifico	1.62 kg/l
Sovrapplicazione	subito dopo completo indurimento
Essiccazione:	spessore fino a 4 mm asciutto 1-3 ore Spessore 4-10 mm asciutto 72 ore (in funzione della temperatura) Secco in profondità 10-12 ore
Resistenza alcali	ottima
Riempimento	ottimo
Elasticità	ottima
Elasticità a 0 °c	ottima
Residuo secco in peso	69 +/- 2%
Resa	1 mq/ l per mm di spessore

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---

Modo d'impiego



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Impiego per riparare , riempire, cemento , pietra, guaine bituminose, intonaci

Applicazione spatola/ taloscia /cazzuola

Diluizione pronto all'uso

Pulizia attrezzi: acqua

Temperatura di applicazione + 5-30 °c

GUM STUCK

Si applica su fessure e crepe in più riprese senza pericolo di fessurazioni, la superficie deve essere pulita ed asciutta , esente da polvere o materiale incoerente. Si utilizza nei casi in cui si prevedono infiltrazioni di acqua e di umidità dovute a screpolature per assestamento o altri motivi .Applicato con armatura in rete o tessuto e' idoneo per giunti non aderenti al supporto o per la riparazione di fessure di notevole dimensioni

Sistemi di applicazione

- **Muri nuovi**
Applicare 1 mano di acrilfix diluito co acqua 1 a 6
- **Muri vecchi e sfarinanti**
Applicare 1 mano di FIX 797 W all' acqua diluito al 100% in volume con acqua

Stuccatura

Per le stuccature di fori molto profondi, si consiglia di operare in più riprese . Per ottenere finiture lisce è necessario ripassare il prodotto con spatola umida e se necessita si può eseguire una carteggiatura superficiale ad essiccazione avvenuta.

Il prodotto e' sopra verniciabile anche con guaine elastomeriche

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.