



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

HIDROREP

idrorepellente silossanico all'acqua non filmogeno , incolore, per esterni, idoneo per superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato con elevata penetrazione ed ottima resistenza agli alcali

Colore	Incolore
Confezione	0,750-5-10 Lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di silano silossanico in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1.00 kg/lit
Temperatura di applicazione	10-30°C
Resa	Da 0,1 a 3 lt a seconda dell'assorbimento del supporto 0,05-0,15 l/mq per cemento amianto 0,25-0,50 l/mq per calcestruzzo 0,50-0,80 l/mq per intonaco 0,50-1,00 l/mq per calcestruzzo
Pulizia attrezzi	acqua
proprietà	Elevata penetrazione
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse e lontane dal gelo e dall'umidità a temperatura tra
Modo d'impiego	
Impiego	Per tutti i tipi di calcestruzzo- intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, murature in mattoni silico -calcarei, murature in mattoni, pietre naturali ed artificiali a base minerale e pitture murali. SUPPORTI SCONSIGLIATI: GESSO,INTONACI RESINOSI ,PITTURE E RIVESTIMENTI ORGANICI



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Applicazione	A pennello o spruzzo a bassa pressione, L'APPLICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA BAGNATO SU BAGNATO FINO A RIFIUTO.
Diluizione	Pronto all'uso
Preparazione del supporto	-eliminare dal supporto crepe che hanno larghezza superiore ai 3 mm -pulire la superficie con detergenti adatti o con acqua o vapore -attendere che la superficie sia completamente asciutta -applicare il prodotto fino a rifiuto della superficie -coprire la parete per almeno 4-5 ore dopo l'applicazione
avvertenze	La temperatura del supporto deve essere superiore ai 3°C. Applicare il prodotto a temperature comprese tra i 10e 35°C con umidità relativa 85%. Se applicato in ambienti chiuso, è necessario un continuo ricambio di aria In modo che i vapori fuoriescano. Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.
avvertenze	Per la sopra verniciatura della superficie trattata con HIDROREP, attendere 40-50 giorni per evitare il distacco della vernice sopra applicata. Non miscelare con altri prodotti per non alterare le caratteristiche fisico chimiche

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA