



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

IDROZETA

Idropittura acrilica superlavabile per interni ed esterni ,autopulente, alta copertura, resa e dilatazione. Cariche pregiate conferiscono al prodotto ottima pennellabilità' e bassissima presa di sporco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 LT

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, selezionate e
Peso specifico medio	1,47Kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	11/14 mq/l per mano
Resistenza al lavaggio	Dopo 7-8 gg oltre 10,000 colpi spazzola (gardner)
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto al film	Setato
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal
Temperatura di applicazione	5-30°C
viscosità	13.000/18.000 cps
essiccazione	Asciutto al tatto 40' -1h-30', in profondità 24 ore

Modo d'impiego	
Impiego	Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'interno ed all'esterno
Applicazione	pennello-rullo-airless
Diluizione	A pennello 30% in volume con acqua per le due mani, secondo l'assorbimento del supporto A rullo 25% in volume con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto, ad Airless 40% con acqua in volume



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Tinteggiatura

Coloranti universali

Sistemi di applicazione

A) muri nuovi:

- , Applicare una mano di fissativo ACRILFIX diluito al 400% con acqua, stuccare se necessario(interno) quindi applicare due mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

B) Su muri vecchi :

pitturati con prodotti traspiranti ,

-accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti, applicare 1 mano di ACRILFIX diluito con il 400%in volume con acqua, quindi procedere con 2 mani di IDROZETA secondo le indicazioni sopra riportate

C)Su muri sfarinanti:

-applicare una mano di FIX797W diluito con acqua al 100% in volume, quindi procedere con IDROZETA come riportato sopra

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA