



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

## INTERFLEX

Fondo uniformante elastomerico riempitivo per esterni adatto alle superfici microcavillate per uniformare gli intonaci dove siano presenti ripristini con intonaci di granulometrie differenti. Alta resistenza agli agenti atmosferici, ottimo riempimento e resistenza alle alghe grazie a microcapsule a rilascio lento.

Colore bianco

Confezioni 14lt

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine elastiche, inerti selezionati calcarei e silicei, biossido di titanio ed additivi speciali per migliorare l'applicabilità e l'aspetto finale

Peso specifico 1.55 kg/l  
Vix fornitura tixotropica

Sovrapplicazione Dopo 6/8 ore.

Copertura : ottima

Resa 4-5 mq/l per mano a secondo dell'assorbimento e rugosità

Granulometria del supporto  
massima 0.5 mm

Aspetto film opaco

Riempimento ottimo

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it  
Tel/Fax +39 0824 991586

---

## Modo d'impiego

Impiego : idoneo per ambienti interni e d esterni come fondo uniformante e riempitivo ad effetto intonaco fine , dotato di elevata idrorepellenza ed elasticità . Adatto per essere applicato su qualsiasi intonaco calce, cemento allo scopo di minimizzare l'evidenziarsi nel tempo di micro lesioni superficiali. Può essere applicato ad 1 o più mani sia a scopo preventivo sia come soluzione ad un problema già evidenziatosi, prima dei cicli di pitturazione elastomerica.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Applicazione | pennello/rullo/         |
| Diluizione   | 10%in volume con acqua. |

.

Pulizia attrezzi : acqua

:

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C.
- Temperatura del prodotto +10/+30 °C.
- Umidità relativa max 85%.

Sistemi di applicazione

## Preparazione:

### **Muri nuovi**

intonaci devono essere asciutti e stagionati da almeno 28 giorni

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Applicare 1 mano di Acrifix diluito 1: 8 con acqua

Stendere 1 oppure 2 mani di Interflex 1 diluita seconde le indicazioni sopra riportate



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it**  
**Tel/Fax +39 0824 991586**

## **Muri sfarinanti**

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Nel caso di superfici sfarinanti,

applicare 1mano di Fix797 W DILUITO AL 100% con acqua

1- 2 mani di Interflex secondo le indicazioni soprariportate

---

### **AVVERTENZE:**

- Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole ed in presenza di forte vento
- Applicare Interflex solo su intonaci stagionati ed asciutti (28gg)
- Non applicare su murature umide e/o periodi freddi in quanto esiste la possibilità di distacco dell'intonaco e formazioni di rigonfiamenti della pittura dovuti all'accumulo d'acqua all'interno.
- Evitare l'applicazione n presenza di umidità di risalita
- Le facciate trattate con Interflex durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia , umidità elevata ( nebbia) per evitare effetti antiestetici di lumacatura , macchie ed alterazioni del colore
- Ideale come fondo di preparazione dotato di elevato potere riempitivo in grado d migliorare l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi intonaci a granulometrie differenti. La natura acrilica del legante garantisca una ottima adesione e un elevato potere uniformante dell'assorbimento del supporto a vantaggio della resa e dall'aspetto della finitura.
- Elevato potere coprente e riempitivo in grado di mascherare microlesioni statiche dovute al ritiro dell'intonaco
- Il ciclo e' adatto a minimizzare i problemi di microcavillature (ampiezza max 300 micron) In caso di supporti con lesioni più ampie (1 mm) tali situazioni vanno sanate mediante sistemi adeguati( stuccature con malte elastiche, posizionamento di eventuali rete con rasanti specifici) prima dell'applicazione della pittura.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.