



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

KIM

Stucco in polvere a base di gesso alabastrino, auto adesivo ideale per rasature di muri interni, per livellare crepe ed avvallamenti e per incollaggio di gessetti e rosoni

Colore	polvere bianca
Confezioni	1-5-15 kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di alabastrino di l scelta, ritardanti e regolatori di presa
Peso specifico	0.9/kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore in funzione dell'assorbimento e della temperatura
Essiccazione:	40 minuti -1 ora
Resa	0.700-0.800 kg/mq per spessore 1 mm
Vita impasto	2 ore
Carteggiabile	dopo 6-8 ore in dipendenza della temperatura e dello spessore
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modalita' d'impiego

Impiego per la stuccatura di interni nuovi o vecchi cementizi o base di gesso
Su vecchie pitture asciutte, compatte assorbenti e coese.
Su calcestruzzi nuovi previo lavaggio con idropulitrice

Applicazione spatola /taloscia /cazzuola

Diluizione 30% con acqua

Pulizia attrezzi: acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +8 /+30 °c.
- Temperatura superficie +5/+40% °c
- Temperatura prodotto +10/+30% °c

Con umidità relativa max 85%

Sistemi applicazione :

attendere circa 1 mese su intonaci nuovi per la completa stagionatura

in caso di muffe, sanificare con nostro Stop, rimuovere le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie pitture con spazzola.

Eliminare stati di pittura a calce, tempere, eventuali depositi di polvere e smog

Su superfici molto friabili, applicare 1 Mano di Fix 797 w diluito 1-1 con acqua quando lo strato è asciutto, applicare più mani a strati di KIM. Ad essiccazione avvenuta carteggiare, applicare Acrilfix diluito 1-8 con acqua e procedere con la verniciatura.

Su cartongesso per evitare migrazioni di sostanze inquinanti sulla superficie , si consiglia prima del Kim di applicare 1 mano di Acrilfix diluito 1-8 con ACQUA

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.