



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MANGIAFUMO W

Idropittura coprimacchia all'acqua in grado di bloccare macchie di fumo presenti sulle pareti interne delle case dovute alla presenza di stufe, caminetti e nicotina. Utile per coprire macchie di pennerelli indelebili, penne o evidenziatori, vecchie macchie di umido . utilizzabile come fondo oppure come finitura

Colore	bianco
Confezioni	1-5 -14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine specifiche in emulsione, biossido di titanio e cariche Selezionate e bilanciate
Peso specifico	1.350kg/l +/-0.05 kg./lt
Sovrapplicazione	Dopo 6-8 ore.
Essiccazione:	1-2 ore in funzione delle condizioni ambientali
Resa :	8-10/l per mano in funzione dell'assorbimento e dello spessore applicato
copertura:	ottima
riempimento:	buono
aspetto film:	leggermente satinato, se si desidera una finitura piu' opaca e' consigliabile applicare come mano di finitura Paint decor extra oppure Decorep sp 09 opaco

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego : per la smacchiatura o verniciatura di superfici con presenza
Di macchie di fumo, nicotina, umido, ruggine, penne, pennerello
Indelebile, evidenziatori, sugo, ecc ecc.

**N.B. IL PRODOTTO NON E' IDONEO PER MACCHIE DI CAFFE'
IN QUESTI CASI USARE PRODOTTI A SOLVENTE**

Applicazione preferibilmente a pennello

Diluizione come fondo : 10-15% in volume con acqua
come finitura: 20-25% in volume con acqua

N.B. non applicare il prodotto oltre la percentuale consigliata
Nella scheda tecnica o sull'etichetta , questo potrebbe
Diminuire le proprietà isolanti del prodotto

Pulizia attrezzi: acqua e detersivo

- Temperatura di applicazione: +10/+35 °C. umidità relativa max 85%
NON APPLICARE SOTTO LUCE DIRETTA DEL SOLE
NON APPLICARE IN AMBIENTI CHIUSI , E' RICHIESTO UN RICAMBIO DI ARIA
LA TEMPERATURA DEVE ESSERE ALMENO 3 GRADI PIU' DEL PUNTO DI CONDENSAZIONE

CICLO APPLICATIVO:

MURI SFARINANTI CON PRESENZA DI MACCHIE



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Eseguire una accurata carteggiatura del supporto per rimuovere lo sporco e vecchie Pitture non aderenti quindi procedere con fissativo nanotecnologico ad alta Penetrazione FIX 797 W diluito al 50% con acqua, procedere con una prima mano di MANGIAFUMO W diluito con acqua al 10% in volume
Procedere con una seconda ed eventuale terza mano diluita con acqua in volume dal 20 al 25%

MURI NON SFARINANTI CON PRESENZA DI MACCHIE

Eseguire una accurata carteggiatura del supporto per rimuovere lo sporco e vecchie Pitture non aderenti, applicare una mano di MANGIAFUMO W diluita al 50% con acqua In volume, proseguire con una mano di MANGIAFUMO W diluita in volume con acqua al 10%
Procedere con ulteriori due mani di MANGIAFUMO W diluito in volume con acqua Dal 20% al 25%

CICLO APPLICATIVO UTILIZZANDO MANGIAFUMO W COME FONDO AD IDROPITTURE

Eseguire una accurata carteggiatura del supporto per rimuovere lo sporco e vecchie Pitture non aderenti, applicare una mano di fissativo nanotecnologico FIX 797W Diluito con acqua al 10% in volume con acqua
Applicare una mano di MANGIAFUMO W diluita al 10% in volume con acqua
Procedere con due mani di idropitture all'acqua

N.B. MANGIAFUMO W E' UN PRODOTTO CHE NON VUOLE ESSERE LAVORATO TROPPO DURANTE L'APPLICAZIONE PERCHE' UNA VOLTA APPLICATO TENDE A SCIOGLIERE LE MACCHIE PRESENTI SUL SUPPORTO E CREEREBBE BRUCIATURE O CORDONATURE SUL SUPPORTO

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.