



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MICROQUARZ

Pittura a base di quarzo e resine elastomeriche di altissima qualità per superfici cavillate. ANTIALGA

Colore	Bianco/cartella colori
Confezione	Lt.14

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine elastomeriche ,quarzi bilanciati, e pigmenti altamente resistenti alla luce .
Peso specifico medio	
sovrapplicazione	Attendere circa 16 ore tra una mano e l'altra (ess.a 23°C-65%
Resa	8-10 mq/l per mano a secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	Al tatto 3-4 ore / in profondità circa 16
Temperatura di applicazione	5-30°C umidità max 83%
Aspetto film	opaco
Resistenza al lavaggio	Oltre 10.000 cicli gardner
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
permeabilità	280g /m2 24 h
caratteristiche	Ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevato potere antialga , buona resistenza agli shock termici, buona elasticità anche a basse temperature, idoneo per contenere fessurazioni da ritiro per una ampiezza massima di

applicazione	Rullo/ pennello solo per la rifilatura o per tinteggiare piccole aree
viscosità	tixotropico
diluizione	Max 5% con acqua



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

RESSISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10/15 gg in condizioni ambientali ottimali.(5-30°C u.r. max 85%) Qualora il prodotto in questo lasso di tempo , dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucide ed appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporaneo non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente rimosso tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

Sistemi di applicazione

- 1) MURI ESTERNI NUOVI
 - Spazzolare per eliminare eventuali incoerenze
 - Applicare una mano di **ACRILFIX** fissativo diluito con acqua al 400% in volume
 - Applicare due mani di **MICROQUARZ** secondo le indicazioni sopra riportate.
- 2) MURI VECCHI E SFARINANTI:
 - In caso di alghe o spore trattare la parete con ns antialghe
 - Procedere con spazzolatura per eliminare strati di vecchie pitture degradate o intonaci incoerenti
 - Applicare una mano di **FIX 797 W** diluito in volume con acqua al 100%
 - Applicare due mani di **MICROQUARZ** secondo le indicazioni sopra riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA