



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MILANO

Quarzo plastico a base di verasatato, microporoso, per esterni ed interni a base di quarziti fini, resistente agli agenti atmosferici e piogge acide

Colore	Bianco/cartella colori
Confezione	Lt.14

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di coopolimeri versatatici in emulsione acquosa ,quarzi bilanciati e pigmenti altamente resistenti alla luce .
Peso specifico medio	1.550-1.60 kg/l
sovrapplicazione	Attendere circa 16 ore tra una mano e l'altra (ess.a 23°C-65%
Resa	6/8 mq/l per mano a secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	Al tatto 3-4 ore / in profondità circa 16
Temperatura di applicazione	5-30°C umidità max 83%
Aspetto film	opaco
Resistenza al lavaggio	ottimo
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
caratteristiche	Inodore Facile applicazione Ottima resistenza ai raggi UV
applicazione	Rullo/ pennello solo per la rifilatura o per tinteggiare piccole aree
viscosità	tixotropico
diluizione	10/15% con acqua a pennello o rullo Tal quale per ottenere effetto buccia di arancio



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

RESSISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10/15 gg in condizioni ambientali ottimali.(5-30°c u.r. max 85%) Qualora il prodotto in questo lasso di tempo , dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto translucide ed appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporaneo non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente rimosso tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi
Altre proprietà	Ottima adesione, idrorepellenza , traspirabilità e inodore additivato con principio attivo per prevenire la crescita dei microrganismi (muffe-alghe) sulle superfici trattate.

Sistemi di applicazione

- 1) MURI ESTERNI NUOVI
 - Spazzolare per eliminare eventuali incoerenze
 - Applicare una mano di **GENOVA** fissativo diluito con acqua al 200% in volume
 - Applicare due mani di **MILANO** secondo le indicazioni sopra riportate.
- 2) MURI VECCHI E SFARINANTI:
 - Procedere con spazzolatura per eliminare strati di vecchie pitture degradate o intonaci incoerenti
 - Applicare una mano di **GENOVA** diluito in volume con acqua al 200%
 - Applicare due mani di **MILANO** secondo le indicazioni sopra riportate.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA