



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ON THE ROAD

Vernice spartitraffico all'acqua di nuova concezione, di rapida essiccazione adatta alla segnaletica stradale

Colore	Bianco Giallo azzurra
Confezioni	Colori : 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche innovative in dispersione acquosa , pigmenti resistenti alla luce e agli alcali .
Peso specifico	1.50 +/- 0.07 Kg/l
Vix di fornitura	tixotropica
transitabile	30-60 minuti (secondo la temperatura e con umidità relativa inferiore al 70%)
Resa	vedere sistemi di applicazione. 1.5-1.8 mq/l con spessore 180-200 micron
Spessore film secco	180/200 micron
Riempimento	buono
Aspetto film:	opaco
Resistenza agli agenti atmosferici e petroliferi	buona
adesione :	buona adesione della vernice al suolo su supefici in asfalto e cemento
Resistenza:	buona resistenza all'abrasione e slittamento



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Elasticita' buona

Su asfalti nuovi o di recente realizzazione, mantiene un ottimo punto di bianco evitando il riaffiorare del catrame (sanguinamento)

Idonea alla realizzazione di nuova segnaletica e manutenzione della preesistente.

Modo d'impiego

Impiego	per applicazioni su asfalto o cemento
Applicazione	a rullo /pennello, macchina traccialinee
Diluizione	pronto all'uso, max 15% di acqua
Pulizia attrezzi:	subito con acqua

Sistemi applicazione: su asfalto:

- Spazzolare per rimuovere incoerenze, su superficie asciutta, esente da Olio, terriccio, sale antigelo, resine, foglie e vernice in fase di distacco. Applicare un mano di ON THE ROAD secondo le indicazioni sopra riportate.
Su cemento o supporti molto assorbente, applicare una mani di acrilfix diluito 1-4 con acqua, procedere con ON THE ROAD

Prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare il rispetto dei requisiti sulle condizioni ambientali

• **attenzione:**

Non applicare con nebbia o con temperatura inferiore ai 15 gradi per non rallentare eccessivamente l'essiccazione. Non applicare in caso di imminente pioggia e con umidità relativa dell'aria superiore al 70%. A fine verniciatura non lasciare materiale nel serbatoio della macchina traccia linee per evitare deposito o formazione di particelle di materiale secco/asciutto che potrebbe compromettere l'applicazione successiva

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.