



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

REFLEX

Rivestimento continuo all'acqua , a base di resine elastomeriche, colore alluminio
Riflettente, Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici con buona
calpestabilità, indicato per la protezione di tetti, coperture civili ed industriali
Ottima resistenza alle muffe ed alghe

Colore	Alluminio
Confezioni	0.750 -2.5-14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di polimeri acrilici plastificate con caratteristiche elastomeriche
Peso specifico	1.0-1.1 kg/l
Secco resina sul secco totale	30% +/-2%
Sovra applicazione	Dopo 24 ore.
Essiccazione	a 20°c e 60% U.R. al tatto 12 ore
Resa	23-24mq/l per mano in funzione dell'assorbimento ruvidità del supporto e spessore applicato Spessore 150 micron
Aspetto film	serico/lucido
Resistenza abrasione umido	35000 colpi spazzola cicli gardner
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego per la protezione di tetti, coperture in cemento, fibrocemento
Guaine bituminose, lamiere zincate. eternit, legno.

Applicazione pennello/rullo

Diluizione I mano 10%-15% con acqua in volume
II ed eventuali successive mani tal quale

Pulizia attrezzi acqua e detersivo dopo l'uso

:

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +10/+30 °C. con umidità UR 70% max

APPLICAZIONE

Spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere ed efflorescenze
Supporti in cemento, fibrocemento: applicare 1 mano di REFLEX
Diluita al 400% con acqua in volume
Procedere dopo 12 ore con successive 2 -3 mani
Attendere sempre tra una stesura ed altra almeno 12 ore

IL PRODOTTO E' CALPESTABILE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI
NON APPLICARE SU FONDI SPORCHI E/O UMIDI

L'ELASTICITA' VARIA IN FUNZIONE DELLO SPESSORE APPLICATO.
IL CONSIGLIO E' DI APPLICARE ALMENO 500-600 MICRON (3-4 MANI) PER AVERE UNA
GARANZIA DI ELASTICITA' ED IMPERMEABILITA' NEL TEMPO

Avvertenze: la resistenza agli agenti atmosferici si ha quando il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 7-10 GG in condizioni ambientali ottimali (10/30°C) U.R max70%
Se in questo lasso di tempo dovessero verificarsi eventi piovosi, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido ed appiccicoso. Tale fenomeno e' di natura temporanea non influisce sulle resistenze del prodotto e puo' essere facilmente eliminato effettuando idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

NB. In caso di guaina bituminosa o catrame appena applicato, attendere almeno 40 giorni prima dell'applicazione del Reflex. Nel caso che non si verificano eventi piovosi, lavare la superficie con getto di acqua e lasciare asciugare.

Tutte le informazioni tecniche qui riportate hanno un carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, consultare il nostro servizio di assistenza tecnica