



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

RESPIRA

Idropittura acrilsilossanica, lavabile, d'alta traspirabilità ed idrorepellente per ambienti interni.
Con problemi di umidità

Colore	Bianco e colori cartella		
Confezioni	4 - 14 litri		
Caratteristiche del prodotto			
Composizione	A base di copolimeri acrilisilossanici in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.		
Peso specifico medio	1,500-1,580 kg/l.		
Resa	10 - 14 mq/l per mano.		
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	6,5% +/- 2.		
Punto di bianco	Ottimo.		
Aspetto del film	Opaco.		
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6.000 cicli Gardner		
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.		
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.		
Modo d'impiego			
Impiego	Prodotto non filmogeno idrorepellente e traspirante , adatto per gli ambienti interni dove si vuole ottenere massima igiene, traspirabilità e lavabilità.		
Applicazione	Pennello , rullo e airless.		
Diluizione	Pennello	20 - 40% in volume con acqua.	
	Rullo	5 - 20% in volume con acqua.	
	Airless	5% in volume con acqua	
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.		
Sovrapplicazione	4 - 8 ore in funzione della temperatura e del'umidità .		
Giugno 2026		RESPIRA	



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi d'applicazione

A) Intonaci nuovi:

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una mano a pennello di SILOX PRIMER, diluita al 80 -100% in volume con acqua.
- Attendere minimo 4 ore.
- Applicare due mani di RESPIRA diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Intonaci verniciati:

- Accurata carteggiatura rimuovendo eventuali vecchie mani di Pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di SILOX PRIMER , diluita al 80-100% in volume con acqua.
- Attendere minimo 4 ore.
- Applicare due mani di RESPIRA, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte di BIZETA di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni.