



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SILIKAT FOND

Fondo isolante e fissante per muri a base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico

Colore Bianco lattescente
Confezioni 5 -20 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico
Peso specifico medio	1,070 kg/l
Sovrapplicazione	dopo 6--8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
Resa	8-12 mq/l per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
Compatibilità	Solo con finiture ai silicati di potassio
Altre proprietà	diminuisce l'assorbimento ed aumenta la resistenza all'acqua del supporto
Conservazione	12 mesi in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Condizioni di impiego

Temperatura dell'aria:	+5 : +35 °C
Temperatura della superficie:	+5 : +40 °C
Temperatura del prodotto:	+10 : +30 °C
Umidità relativa max:	85%

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse.

Avvertenza

Si consiglia di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni climatiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento delle ottimali caratteristiche estetiche e prestazionali.

Impiego Come fondo per finiture minerali
Giugno 2026

SILIKAT FOND



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Applicazione	A pennello
Diluizione	100% in volume con acqua (come fondo fissante) 100% in volume con PITTURA AI SILICATI SILIKAT L (come prima mano)
Mano di finitura	Pittura ai silicati SILIKAT L +20% SILIKAT FOND (come seconda mano)
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'impiego.
Conservazione	Al riparo dal gelo, in confezione ben chiusa
Precauzioni	Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.
Sistemi di applicazione	A) Su muri nuovi: - Attendere almeno un mese per la totale stagionatura degli intonaci - Applicazione di una mano di SILIKAT FOND miscelato in rapporto 1:1 in volume con SILIKAT L - Finire poi con SILIKAT L diluita al 15-20% in volume con SILIKAT FOND B) Su muri vecchi già pitturati: - Attendere la totale stagionatura degli eventuali ripristini di intonaco eseguiti - Accurata pulizia del supporto - Fissare, se il muro è polveroso, applicando una mano di SILIKAT FOND diluito con acqua nel rapporto 1:1 in volume - Applicare 2 mani di SILIKAT L secondo le indicazioni come per i supporti nuovi
Misure di sicurezza	Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto. Eventuali spruzzi sulle parti in questione devono essere abbondantemente sciacquati con acqua

Note

Non applicare su superfici esposte ai raggi solari. Attendere minimo 6 – 8 ore tra una mano e l'altra.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della BZ srl di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.