



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SILOXANIC TOP

Idropittura silossanica opaca di ottima qualità per esterni protetta contro le alghe

Colore	Bianco e "Colori cartella"
Confezioni	5-14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acril-silossanica , pigmenti di elevata resistenza ai raggi U.V. e cariche lamellari.
Peso specifico medio	1,470 kg/l
Essiccazione	2 - 4 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano dipendente dall'assorbimento e dalla ruvidità del supporto.
Aspetto del film	Opaco.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 25.000 cicli Gardner
Resistenza alle intemperie	Ottima.
Compatibilità	Non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterare le caratteristiche chimico-fisiche.
Altre proprietà	Ottima adesione. Idrorepellenza. Traspirabilità. Resistente all'attacco delle alghe.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego	Su intonaci minerali vecchi e nuovi dove si desidera lasciare inalterata la traspirabilità aumentando l'impermeabilità.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	10 - 20% max.in volume con acqua.
Temperatura di applicazione	8 - 30 °C.
Umidità relativa	max 85%.
Sovrapplicazione	4 - 6 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:

- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura per rimuovere sporco o incoerenze superficiali.
- Applicare una mano a pennello di **SILOX PRIMER**, diluita al 100% in volume con acqua.
- Applicare due mani di **SILOXANIC TOP**, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri vecchi:

- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di **SILOX PRIMER**, diluita al 100% in volume con acqua.
- Applicare due mani di **SILOXANIC TOP** diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

Note

Nel caso di supporti degradati, applicare una mano di **FIX 797 W** diluita al 100% in volume con acqua.

Si sconsiglia l'applicazione su cemento o pitture sintetiche.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it

Tel/Fax +39 0824 991586

Si sconsigliano parziali o totali stuccature.

Non applicare su superfici esposte al sole diretto e proteggerle dalla pioggia per almeno 48/72 ore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte di BIZETA di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni.