



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SPORT

Finitura per campi da tennis , calcetto , basket , piste di pattinaggio e piste ciclabili IDROREPELLENTE
ED IMPERMEABILE ALL'ACQUA

Colore	Rosso tennis Verde erba Bianco linea Tinta a campione
Confezioni	Colori : 5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa , quarzo ventilato , pigmenti resistenti alla luce e agli alcali .
Peso specifico	1,480 - 1,580 Kg/l
Essiccazione	Asciutto : 2 - 4 ore. Indurito : 12 - 24 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	vedere sistemi di applicazione.
Spessore film secco	100 micron
Riempimento	Ottimo
Resistenza all'abrasione umida	>18000 colpi spazzola
Resistenza agli agenti chimici	Molto buona agli alcali del supporto cementizio.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Riempimento	Ottimo



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Altre proprietà

Ottimo potere antialga.

Conservazione

In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego

Per campi da gioco in conglomerato cementizio bituminoso ,
parcheggi di centri commerciali campi da tennis ,calcetto ,basket,
pallamano ,piste di pattinaggio , piste ciclabili, parchi giochi, arredo urbano

Permette un rimbalzo della palla abbastanza simile a quello dei campi
in terra battuta.

Applicazione

Pennello (per le strisce bianche di delimitazione), rullo o spruzzo.

Diluizione

Pennello 10-15% in volume con acqua.

A rullo 5 -10% in volume con acqua.

A spruzzo 30% in volume con acqua.

Prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare il rispetto dei requisiti sulle condizioni ambientali:

- Temperatura dell'aria +5/+35 °C.
- Temperatura della superficie +5/+40 °C.
- Temperatura del prodotto +10/+30 °C.
- Umidità relativa max 85%.

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di condensazione.

Sport si applica in due o tre mani a pennello, rullo a pelo lungo, spruzzo ed airless.

Attendere 4-6 ore prima di eseguire la seconda mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.

APPLICAZIONE A SPRUZZO: Diametro dell'ugello 1,5-2 mm, pressione all'ugello 3-4 atm.

APPLICAZIONE AIRLESS: Diametro dell'ugello 0,38-0,53 mm (0,015-0,021 pollici). Pressione all'ugello 160-180 bar.

Temperatura di
applicazione

5-30 °C



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita subito dopo l'uso.
In seguito si dovrà ricorrere a sistemi meccanici.

Sistemi di applicazione

- Preparazione:** Spazzolare energicamente il campo con scopa a setole dure, per asportare ogni traccia di polvere e sporco.
- Finiture lisce:** Applicazione di due o tre mani a rullo di Tennis secondo le indicazioni sopra riportate.
- Resa:**
2 mani = 0,250/0,300 l/mq (8 mq/l per mano).
3 mani = 0,400/0,500 l/mq (8 mq/l per mano).
B.co linea per metro lineare 2 mani = 100g (30m/lineari/l per mano).
- Finiture ruvide:** Applicazione di una prima mano a spruzzo di **sport** secondo le indicazioni sopra riportate.
Applicazione di una seconda mano a finire di **sport** diluita al 10% in volume con acqua.
- Resa:**
2 mani = 0,400/0,500 l/mq (4 mq/l per mano).
3 mani = 0,650/0,700 l/mq (4 mq/l per mano).
B.co linea per metro lineare 2 mani = 150g (20 m/lineari/l per mano).

Preparazione del supporto

Su Calcestruzzo o cemento : Attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni. In caso di pavimentazione liscia (tipo industriale "elicotterate") è necessario irruvidire la superficie. Pulire accuratamente il supporto per rimuovere incoerenze e sporco .

Applicare una mano, a pennello di **acrilfix** diluito al 400% in volume con acqua. Applicare due o tre mani **sport** a distanza di minimo 6 h una d'altra.

Su conglomerati bituminosi: Pulire accuratamente il supporto per rimuovere incoerenze , sporco e pitture non aderenti.

Applicare una mano, a pennello di **sport** diluito al 15 % in volume con acqua. Applicare due o tre mani **sport** a distanza di minimo 6 h una d'altra.

Resistenza chimica :

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione dopo 8-10 giorni in condizioni ambientali ottimali . Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido ed appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea ,non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendere i successivi eventi piovosi .

L'applicazione deve essere eseguita su superfici asciutte e non soleggiate.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.