



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

STYROPOR-KLEBER

Adesivo in dispersione acquosa monocomponente ad elevata presa iniziale per l'incollaggio di polistirolo, legno, gessolini, poliuretano, lana di roccia, lana di vetro, sughero, feltro, isolanti termici ed acustici, fissaggio di piastrelle e ceramiche su cartongesso o fibrocemento

Colore	bianco
Confezioni	1.5-6 kg


Caratteristiche del prodotto

Composizione	collante a base di resine in emulsione acquosa, additivi organici, cariche selezionate a granulometria bilanciata
Peso specifico	1.600 kg/l
Aspetto	pasta
Tossicità	non tossico se applicato nelle normali condizioni
Inflammabilità	non infiammabile
Aggiustabilità	max 30 minuti
Scivolamento verticale	assente
Tempo indurimento	16-24 ore

Sistemi di applicazione

Temperatura d'applicazione	aria	da + 5° C a +30°C
	Superficie	da + 5° C a +40°C
	Prodotto	da +10° C a +30°C
Umidità relativa		max 85 %

La temperatura del supporto deve essere almeno di + 3°C rispetto alla temperatura di condensazione



Posare i pannelli premendo in modo tale da assicurare il Completo contatto con lo strato adesivo.

Resa: cornici circa 15-20 mtl
pannelli circa 1-2 mq per kg
la resa varia a seconda dell'assorbimento e della
quantità applicata

Pulizia attrezzi : acqua

Consigli per l'applicazione:

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polvere, grassi, cere e pitture in fase di distacco, regolari, assorbenti per consentire l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'adesivo.

E' preferibile premere il materiale in modo da uniformare il collante applicato.

Il prodotto può essere diluito al 20% con acqua come fondo sul polistirolo prima della verniciatura con idropittura.

Evitare il contatto con gli occhi e tenere lontano dai bambini

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo frutto delle nostre esperienze, non conoscendo i fondi ed il sistema di montaggio non rilasciamo alcuna garanzia. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza