



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

TENACE

SCHEDA TECNICA

smalto all'acqua monocomponente ad altissime prestazioni, adesione e resistenza eccezionale agli urti ed alle scalfiture . Idoneo per tutti i supporti piu' difficili quali ceramica, vetro, pvc , plastica, formica, laminato

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	0,75-2,5

Caratteristiche del prodotto

Composizione	, A base di particolari resine acriliche e fini pigmenti in dispersione acquosa Formulato con additivi di nuova generazione atti ad aumentarne l'adesione e la
Peso specifico medio	1,20-1,30 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	10-14mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	Opaco-8 gloss Lucido-80 gloss
Conservazione	In latte ben chiuse lontano dal gelo
Resistenza alla saponificazione	ottima
Resistenza al lavaggio	Dopo 7-8 giorni dall'applicazione oltre 35.000 cicli GARDNER

Modo d'impiego

Impiego	Per ambienti che richiedono una elevata lavabilità (ospedali-bar-scuole- centri congressi, ecc .ecc)
Applicazione	Pennello-preferibilmente rullo a pelo raso e airless
Diluizione	5-% con acqua in volume
Temperatura di applicazione	8-30-°c
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Altre proprietà

Non ingiallente, bassa presa di sporco
inodoro, facilita' di applicazione
ottima elasticita', altissima lavabilita'
resistenza alle muffe
altissima resistenza ai graffi , urti , idoneo per supporti difficili da verniciare
grazie alle sue caratteristiche di adesione elevata

Impiego

Per la verniciatura di superfici interne ed esterne ove si vogli ottenere
un'altissima adesione ed una resistenza elevatissima

Condizioni di impiego

Temperatura dell'aria 5-35 °c
Temperatura della superficie 5-40°c
Umidità relativa 85%

Sistemi di applicazione

Preparazione del supporto

Assicurarsi che la temperatura del supporto non sia inferiore ai 10°c

Cemento:

- Il supporto deve essere pulito ed asciutto, ben maturato (almeno 30 giorni), coeso ed esente da polvere e grassi. Se presenti tracce di olii, cere, grassi od altri inquinanti, eliminarli definitivamente. Risciacquare e lasciar asciugare 48-72 ore, in alternativa carteggiare e successivamente depolverizzare tramite aspirazione e/o lavaggio. Applicare 1-2 mani di fissativo acrilico **ACRILFIX** diluito secondo le indicazioni
- applicare una mano di isolante **ACRILFIX** diluito al 300-400% in volume con acqua. Dopo applicare 2 mani di prodotto **TENACE** non diluito, nel caso di strutture altamente sollecitate applicare una 3 mano

Ceramiche , vetro, formica

E' indispensabile sgrassare la superficie da sostanze che ne inficiano
L'adesione. Nelle fughe delle mattonelle o piastrelle applicare una o due
Mani di **TENACE** tal quale distanziate di 6 ore circa

Supporti già verniciati

Controllare l'adesione della vernice preesistente e nel caso non salda
Asportare con sverniciatore o pallinatura. Nel caso di vernici salde
Applicare 2 mani di **TENACE** intervallate di circa 6 ore



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

N.B. evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposto a lungo al sole, si sconsiglia altresì l'applicazione su supporti umidi o bagnati.

IL PRODOTTO RAGGIUNGE IL MASSIMO DELL'ADERENZA DOPO 7/10 GG E' PREFERIBILE FARE SE,PREDELLE PROVE PRELIMINARI PRIMA DI PROCEDRE ALL'APPLICAZIONE FINALE. SGRASSARE CERE SILICONI , GRASSI PER NON PREGIUDICARE L'ADESIONE DEL PRODOTTO.EVITARE RISTAGNI DI ACQUA NEI PROMI 4/7 GG NEL CASO ASCIUGARE LA SUPERFICIE, IN QUESTO PERIODO EVITARE DI SOVRAPORRE CARTONE , TELI ECC. ECC. PER PERMETTERE LA GIUSTA ASCIUGATURA DEL PRODOTTO.IN ESTERNI EVITARE UMIDITA' ELEVATA , BRINA O RUGIADA.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA